



PISCINAS AL CLOROCAUCHO

Pintura de clorocaucho

DESCRIPCION

Pintura de clorocaucho muy resistente Especial para el mantenimiento de piscinas de cemento, rápido secado y perfecta adherencia en superficies nuevas o pintadas. Gran resistencia a la acción de álcalis y ácidos, reduce y evita la formación de mohos y algas,

MODO DE EMPLEO

Sobre piscinas no pintadas: antes de su aplicación debe limpiarse previamente la superficie o lijar si fuese preciso.
Sobre piscinas ya pintadas: deben eliminarse las zonas de pintura en mal estado y lijar las que permanecen bien adheridas. Es necesario limpiar y desengrasar previamente las superficies a pintar, aplicando una solución de salfumán diluido en agua, o nuestro **limpiapiscinas** y enjuagar con abundante agua y dejar secar completamente antes de proceder a su pintado. Tiempo de secado: al tacto, 10 minutos. Completamente, 30 – 60 minutos. La piscina debe hallarse limpia, seca,.no pintarla a temperaturas inferiores a 10º C o superiores a 30º C. Evitar pintarla con sol directo a cuando esté húmeda de rocío.
Aplicación con Brocha, rodillo o pistola.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

COLOR: Azul y Blanco.
ACABADO: Satinado
DENSIDAD: 1300 – 1700 g/cm^3.
ENVASE: 4 l.
RENDIMIENTO: 8 - 12 m^2/Kg. según superficie.
DISOLVENTE: disolvente para clorocaucho o disolvente universal.
ALMACENAJE: Aproximadamente de 5 a 6 años en lugar fresco y seco.
TEMPERATURA MÍNIMA DE TRABAJO: No inferior a 5º C.
PH: 7-9.5.
SECADO: 30 – 60 minutos Repintado: 18 - 24 horas

COV: 2.004/42IIA (i) (600/500) Máx. COVs 490 g/l.

Variaciones de temperatura, humedad, grosor... etc., pueden ocasionar cambios en el secado, rendimiento, etc.

---/---

Estas mercancías se admiten al transporte por carretera según las disposiciones del ADR y que su estado envase y etiqueta están conformes en las prescripciones de la norma.

PINTURAS BAÑOS, S. L.
FABRICA: Pol. Ind. Los Urreas Sierra de Carrascoy, nº 8
OFICINA: Jiménez de Gregorio 6. SAN JAVIER (MURCIA) ESPAÑA Tlf.968 190 707 – Fax. 968 190 068
www.pinturasbanos.com **E-MAIL:** pinturasbanos@pinturasbanos.com





La información facilitada en esta ficha técnica, es el resultado de la investigación en nuestros laboratorios y experiencias reales de aplicación. De acuerdo y dado que frecuentemente los productos se utilizan en condiciones que escapan a nuestro control, no podemos garantizar más que el buen resultado del producto siempre y cuando su aplicación y uso sean correctos.

Manténgase fuera del alcance de los niños. Usar únicamente en lugares bien ventilados. En caso de ingestión acúdase inmediatamente al médico y mostrarle la etiqueta o el envase. No respirar los aerosoles (sí se aplica a pistola.). Inflamable.

Leer detenidamente la etiqueta del envase antes de usar o para más información consultar ficha de seguridad.

Fecha de edición o revisión: Diciembre de 2010

Esta Ficha Técnica queda anulada por otra de fecha posterior o a los dos años de su edición.



PINTURAS BAÑOS, S. L.
FABRICA: Pol. Ind. Los Urreas Sierra de Carrascoy, nº 8
OFICINA: Jiménez de Gregorio 6. SAN JAVIER (MURCIA) ESPAÑA Tlf.968 190 707 – Fax. 968 190 068
www.pinturasbanos.com **E-MAIL:** pinturasbanos@pinturasbanos.com